

# Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 (ГОСТ 7827-74)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Р-4 - для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (за исключением эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ
	Р-4А - для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (в том числе эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ
	Р-5 - для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ
	Р-5А - для разбавления лакокрасочных материалов (на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ), технология применения которых исключает возможность использования растворителя Р-5
	Р-12 - для разбавления лакокрасочных материалов на основе ПСХ ЛН, ПСХ ЛС, полиакриловых смол и других пленкообразующих веществ

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет и внешний вид	бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц		
		Р-4, Р-4А	Р-5, Р-5А	Р-12
	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	0,7	0,7	1,0
	Летучесть по этиловому эфиру	5-15	9-15	8-14
	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07	0,07	0,10
	Число коагуляции, %, не менее	24	30	22

**ПРИМЕНЕНИЕ** Растворитель добавлять в лакокрасочный материал небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции. Работу с растворителем проводить в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.

**ХРАНЕНИЕ** Растворитель хранят вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей. Беречь от огня! Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

**УПАКОВКА** Металлические бочки объемом 216,5 литров, полиэтиленовые канистры объемом 20, 10 и 5 литров, бутылки объемом 0,5 и 1 литр.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69