

# Эмали НЦ-132П различных цветов (ГОСТ 6631-74)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Выпускается следующих цветов: красный, серо-голубой, светло-серый, белый, золотисто-желтый, синий.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  | Внешний вид пленки   | гладкая, однородная, без морщин и посторонних включений поверхность |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с | 60-100  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %   |   |
|  | - красной  | 29-35   |
|  | - остальных цветов   | 32-40   |
|  | Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более   |   |
|  | - до степени 3   | 2   |
| - до степени 4   | 24   |   |
| Твердость пленки, по маятниковому прибору  |  |   |
| - М-3, усл. ед., не менее  | 0,3  |   |
| - ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее  | 0,15   |   |
| Стойкость пленки эмали при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию |  |   |
| - воды, ч, не менее  | 1  |   |
| - индустриального масла, ч, не менее   | 6  |   |

**ПРИМЕНЕНИЕ** Эмаль наносят на поверхность распылением. При необходимости, с целью снижения вязкости эмаль разбавляют растворителем 646. Расход на однослойное покрытие 30-120 г/м<sup>2</sup>. При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:

1. Нанесение эмали по черным металлам без предварительного грунтования.
2. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным, умеренно-холодным климатом.
3. Нанесение по грунтовкам АК-070, ГФ-021, ФЛ-03К, ВЛ-02.

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

**УПАКОВКА** Металлические барабаны объемом 55 литров, металлические банки объемом 3 литра.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69