

# Эмаль ПФ-1217ВЭ (ТУ 6-10-1826-81)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для наружных и внутренних ремонтных и отделочных работ, для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей.  
Выпускается следующих цветов: белый, светло-голубой, голубой, салатовый, зеленый, красный, желтый, серый, бежевый.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Внешний вид пленки	гладкая однородная поверхность, без расслаивания, оспин и посторонних включений; допускается небольшая шагрень
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с, не менее	70
	Массовая доля нелетучих веществ, %	45-55
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	24
	Блеск пленки, %, не менее	37
	Укрывистость высушенной пленки, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	
	- белой	100
	- остальных цветов	70
	Прочность пленки при ударе, см, не менее	30
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Твердость пленки по маятниковому прибору	
	- М-3, усл. ед., не менее	0,25
	- ТМЛ ( маятник А), отн. ед., не менее	0,10
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее	2
	Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при температуре $(38 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , мин, не менее	15

**ПРИМЕНЕНИЕ** Эмали наносят на поверхность распылением, кистью, валиком. При необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром, а также смесью: уайт-спирита или скипидара с сольвентом в соотношении 1:1 по массе. Расход на однослойное покрытие, полученное при нанесении краскораспылителем 130-150  $\text{г}/\text{м}^2$ .

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

**УПАКОВКА** Металлические барабаны объемом 55 литров, металлические банки объемом 3 литра.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69