

Грунтовка ВД-АК-0298 (ТУ 2316-013-05015319-00)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для грунтования деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Внешний вид пленки однородная матовая поверхность белого цвета; оттенок не нормируется

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее 20

Массовая доля нелетучих веществ, % 55-59

Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более 1

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее 24

Степень перетира, мкм, не более 40

Морозостойкость, циклы, не менее 5

ПРИМЕНЕНИЕ Грунтовку наносят кистью, валиком, краскораспылителем. При необходимости разбавляют умягченной водой, допускается питьевой. Расход на однослойное покрытие 130-200 г/м². При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Химия, Москва, 1992) ДОПУСКАЕТСЯ использование грунтовки в комплексном покрытии для окраски оконных и дверных блоков со шпатлевкой ВД-АК-00114 и краской ВД-АК-101Ш.

ХРАНЕНИЕ Грунтовку транспортируют и хранят при температуре выше 0^oC. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Пластиковые ведра объемом 20 литров, банки объемом 1 и 4 литра..

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69