

# Грунтовка ГФ-021 серая (ТУ 2312-022-05015319-98)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. Покрытие грунтовкой атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна быть ровной, однородной, матовой или полуматовой
	Массовая доля нелетучих веществ, %	
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с		45
Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более		20
Степень перетира, мкм, не более		40
Время высыхания до степени 3, не более		
- при температуре (105±5) °С, мин		33
- при температуре (20±2) °С, ч		24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более		1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1А, см, не менее		50
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С, ч, не менее		24
Адгезия покрытия, баллы, не более		1
Стойкость пленки к действию минерального масла при температуре (20±2)°С, ч, не менее		48
Стойкость пленки к действию нитроэмали		не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку
Расслаивание, см <sup>3</sup> , не более		5
Способность пленки шлифоваться		пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед нанесением поверхность очищают от пыли и грязи и обезжиривают. Наносят грунтовку кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением, окунаем, струйным обливом. Температура нанесения не ниже + 5 °С. Перед применением грунтовка должна тщательно перемешиваться, при необходимости разбавляться растворителем (сольвент, уайт-спирит, ксилол) в количестве не более 25 % от массы грунтовки.

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.

**УПАКОВКА** Металлические барабаны вместимостью 55л.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69