

# Краска акриловая для потолков (ТУ 2316-020-56041689-2004)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для окраски потолков внутри помещения. Краска тиксотропная (густая), не стекает и не образует наплывов и потеков.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет покрытия	белый; должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
	Внешний вид покрытия	ровная однородная матовая поверхность
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
	Степень перетира, мкм, не более	80
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	1
	Укрывистость высушенной пленки, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	180
	Морозостойкость, циклы, не менее	5
	Коэффициент яркости покрытия, %, не менее	90

**ПРИМЕНЕНИЕ** Краску наносят кистью, валиком или пневматическим распылением в два слоя с промежуточной сушкой при температуре  $18-22^{\circ}\text{C}$  в течение 1 часа. При необходимости краску разбавляют умягченной или питьевой водой (степень разбавления не более 5%). При температуре окружающего воздуха ниже  $+15^{\circ}\text{C}$  увеличить продолжительность сушки до 24 ч. Краску следует применять при температуре не ниже  $+8^{\circ}\text{C}$ . Расход на однослойное покрытие  $150-200 \text{ г}/\text{м}^2$  в зависимости от структуры поверхности. Возможно использование в комплексе со шпатлевкой ВД-АК-00114, грунтовкой ВД-АК-0298.

**ХРАНЕНИЕ** Краски хранят и транспортируют при температуре выше  $0^{\circ}\text{C}$ . Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

**УПАКОВКА** Барабаны объемом 50 литров, пластиковые ведра объемом 12 литров, банки объемом 3 литра.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69