

# Краска ВД-ВА-251 (ТУ 2316-020-05015319-98)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для внутренней окраски помещений по дереву, штукатурке и другим пористым поверхностям (кроме полов), в том числе по старым покрытиям (эмалям, масляными и водно-дисперсионным краскам).  
Базовый вариант цвета - белый, выпускается любого цвета по желанию заказчика.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет пленки краски	белый
	Внешний вид пленки	ровная однородная матовая поверхность
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с, не менее	20
	Массовая доля нелетучих веществ, %	53-58
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	1
	Укрывистость высушенной пленки $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	220
	Смываемость краски, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	5
	Морозостойкость краски, циклы, не менее	5
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее	8

**ПРИМЕНЕНИЕ** Краску наносят распылением, кистью, валиком.  
При необходимости разбавляют водой.  
Расход на однослойное покрытие  $250 \text{ г}/\text{м}^2$ .

**ХРАНЕНИЕ** Краску хранят в плотно закрытой таре при температуре выше  $0^{\circ}\text{C}$ .  
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

**УПАКОВКА** Пластиковые ведра объемом 20 литров, банки объемом 4 литра.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69