

Грунтовка ВЛ-023 (ГОСТ 12707-77)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для грунтования металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов, для защиты металла при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	ровная однородная, матовая пленка защитно-зеленого цвета
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с	20 - 40
	Стабильность	через 6 часов после изготовления вязкость грунтовки не должна изменяться более чем на 20%
	Массовая доля нелетучих веществ основы, %	25 - 27
	Степень перетира основы, мкм, не более	30
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не более	15
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
	Адгезия пленки, баллы, не более	1

ПРИМЕНЕНИЕ Грунтовку изготавливают непосредственно перед применением, путем смешения основы и кислотного разбавителя в соотношении 5:1 по массе с последующей выдержкой в течение 30 минут. Разбавляют растворителем РФГ, 648, Р-6. Смешение указанных растворителей при разбавлении не допускается. Грунтовка наносится на поверхность кистью (при вязкости 20-35 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм) или безвоздушным распылением (при вязкости 16-20 с). Грунтовку наносят при температуре от -10°C до $+30^\circ\text{C}$. Расход на однослойное покрытие при нанесении кистью - $100-130 \text{ г/м}^2$, пневматическим распылением - $120-160 \text{ г/м}^2$, безвоздушным распылением - $110-150 \text{ г/м}^2$. Срок выдержки грунтованного покрытия до последующего нанесения лакокрасочных материалов не более 6 месяцев, минимальный срок выдержки - 30 минут.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения основы и кислотного разбавителя 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 50 литров.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69