

Грунт-эмаль ХВ-0278 (ТУ 6-27-174-2000)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окрашивания поверхностей металлоконструкций с остатками плотной ржавчины (до 100 мкм), подвергающихся воздействию агрессивных газов (SO_2 , CO_2 , Cl_2), кислот (серной, соляной, фосфорной), растворов солей и щелочей при температуре не выше $60^{\circ}C$.	
	Может использоваться как самостоятельно в двух- или трехслойном покрытии, так и в многослойном комплексном покрытии с лаком и эмалями типа ХС, ХВ, ПФ, ЭП.	
	Совмещает в себе свойства трех отдельно взятых материалов: - преобразователя ржавчины, останавливающего дальнейшее развитие коррозии металла; - грунтовки, обеспечивающей адгезионные и противокоррозионные свойства покрытия; - эмали, определяющей защитно-декоративные свойства покрытия.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет грунт-эмали	серый, черный, слоновая кость, красно-коричневый, либо любой другой по согласованию с заказчиком
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}C$, ч, не более	1
ПРИМЕНЕНИЕ	Поверхность металла должна быть очищена от рыхлой пластовой ржавчины, масел, грязи и пыли. Не рекомендуется наносить на прокатную окалину и новый металлопрокат без предварительной обработки поверхности до степени Sa 2,5. Грунт-эмаль наносят на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления, кистью или валиком при температуре окружающего воздуха от $-10^{\circ}C$ до $+40^{\circ}C$ и относительной влажности не выше 80%. Расход грунта-эмали на однослойное покрытие толщиной слоя 25-35 мкм - 90-150 г/м ² в зависимости от цвета и способа нанесения. При необходимости грунт-эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-646, Р-4, Р-4А.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69