

Эмаль АС-1115 (ТУ 6-10-1029-83)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для окраски изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Выпускается следующих цветов: белый, светло-серый, серый. | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Внешний вид пленки | после высыхания поверхность должна быть однородной, гладкой, без посторонних включений |
| | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с | |
| | - серой | 20-35 |
| | - белой, светло-серой | 35-70 |
| | Массовая доля нелетучих веществ, %, в полуфабрикате эмали | |
| | - светло-серой, белой | 36-43 |
| | - серой | 32-37 |
| | Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более | 2 |
| | Твердость покрытия | |
| | - по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед., не менее | |
| | -- светло-серой, белой | 0,4 |
| | -- серой | 0,45 |
| | - по маятниковому прибору ТМЛ (маятник Б) | |
| | -- серой | 0,20 |
| | -- светло-серой, белой | 0,18 |
| | Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Эмали изготавливают непосредственно перед применением путем смешения полуфабриката и отвердителя, при этом на 100 частей полуфабриката эмали серой добавляется 1,2 части отвердителя, на 100 частей полуфабриката остальных цветов добавляется 2,2 части отвердителя (по массе). Срок годности эмали после смешения при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 8 часов. Эмаль наносят поверхность распылением. При необходимости серую эмаль разбавляют растворителем Р-5А. Остальные цвета смесью растворителей Р-5А и этилцеллозольва в соотношении 4:1 по массе. Расход на однослойное покрытие 70-120 г/м ² . При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ: 1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом; тропическим климатом; холодным климатом. 2. Использование эмали по грунтовкам АК-070, АК-069, ВЛ-02 (с алюминиевой пудрой). | |
| ХРАНЕНИЕ | Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. | |
| УПАКОВКА | Металлические барабаны объемом 55 литров. | |

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69