

# Эмаль ВЛ-515 красно-коричневая (ТУ 2313-038-05015319-2001)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для окрашивания стальных поверхностей.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Внешний вид пленки	матовая ровная поверхность
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с	20-60
	Массовая доля нелетучих веществ, %	27-30
	Время высыхания до степени 3, ч, не более	
	- при температуре $(115 \pm 5)^{\circ}\text{C}$	1
	- при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	24
	Стойкость покрытия при температуре $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее	
- к статическому воздействию воды	3	
- к статическому воздействию бензино-толуольной смеси	8	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Эмаль наносят распылением. При необходимости разбавляют растворителем Р-60. Расход на однослойное покрытие 119-140 г/м <sup>2</sup> . При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ: 1. Нанесение по алюминиевым сплавам. 2. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом; сухим и влажным тропическим климатом; холодным климатом. 3. Использование эмали по грунтовкам ВЛ-02 и ВЛ-023, а также без грунтования по черным металлам и алюминиевым сплавам. При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к пресной воде и ее парам до 100 <sup>o</sup> C; минеральным маслам и смазкам до 150 <sup>o</sup> C; бензину, керосину и другим нефтепродуктам.	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
<b>УПАКОВКА</b>	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69