

Эмаль ГФ-1426 защитная (ГОСТ 6745-79)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски загрунтованных и незагрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	50-80
	Массовая доля нелетучих веществ, %	58-65
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(100 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	3
	Адгезия пленки, баллы, не более	1
	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
	Твердость пленки по маятниковому прибору	
	- М-3, усл. ед., не менее	0,50
	- ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,33
	Стойкость пленки при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее к статическому воздействию	
	- воды	24
- индустриального масла	36	
- бензина	8	

ПРИМЕНЕНИЕ Эмаль наносят распылением, окунанием или кистью. При необходимости разбавляют ксилолом, сольвентом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1. Расход на однослойное покрытие методом пневматического распыления 88-100 г/м². При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Химия, Москва, 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:

1. Нанесение по черным металлам, алюминия и его сплавам, кадмированной стали.
2. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом; холодным климатом; сухим и влажным тропическим климатом.
3. Использование эмали по грунтам АК-070, ВЛ-02, ГФ-021 и шпатлевкам ПФ-002, МС-006.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69