

Эмали МЛ-165 различных цветов (ГОСТ 12034-77)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для окрашивания приборов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, внутри помещений и при воздействии температуры до 130⁰С.
Выпускаются следующих цветов: серебристый, серый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	рисунчатая (молотковая) полуглянцевая пленка в пределах допусков утвержденных образцов цвета
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ⁰ С, с	50-100
	Массовая доля нелетучих веществ, %	
	- серой	48-52
	- серебристой	48-52
	Время высыхания до степени 3 при температуре (120±2) ⁰ С, ч	1
	Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее	50
	Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ⁰ С, ч, не менее	36	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	

ПРИМЕНЕНИЕ Эмаль наносят на поверхность пневматическим распылением. Перед применением разбавляют ксилолом. Расход на однослойное покрытие 95-110 г/м². При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом; тропическим климатом; холодным климатом.
2. Нанесение по грунтовкам АК-070, ГФ-021, ВЛ-02, под слой из эмалей МЛ, ПФ, ГФ.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 5 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69