

# Эмаль НЦ-1125 (ГОСТ 7930-73)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей специализированных грузовых автомобилей, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного климата..  
Выпускаются следующих цветов: темный серо-зеленый, темно-синий.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет	должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета "Картотеки"
	Внешний вид пленки	однородная ровная гладкая поверхность
	Массовая доля нелетучих веществ, %	32,5-37,0
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	1
	Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее	40
	Степень разбавления растворителем марки 646, % (рабочая вязкость 23-26, с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм)	100-160
	Степень перетира, мкм, более	35
	Укрывистость высушенной пленки, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	
	- темной серо-зеленой	30
	- темно-синей	45
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
	Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее	
	- темной серо-зеленой	0,45
	- темно-синей	0,40

**ПРИМЕНЕНИЕ** Эмаль наносят на поверхность распылением. При необходимости разбавляют растворителем 646. Расход на однослойное покрытие 100-140  $\text{г}/\text{м}^2$ .  
При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:  
1. Нанесение эмали по грунтам ГФ-021, АК-070, ВЛ-02.

**ХРАНЕНИЕ** Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

**УПАКОВКА** Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69