

Эмаль НЦ-184 черная (ГОСТ 18335-83)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для окрашивания литых деталей автомобилей, а также предварительно загрунтованных металлических поверхностей других изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Внешний вид пленки однородная ровная гладкая поверхность

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с 50-110

Массовая доля нелетучих веществ, % 14,5-20

Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч 1

Блеск пленки, %, не менее 60

Прочность пленки при ударе, см, не менее 40

Устойчивость пленки эмали к воздействию переменных температур: не наблюдается растрескивание, отслаивание и шелушение пленки

ПРИМЕНЕНИЕ Эмаль наносят на поверхность распылением. При необходимости разбавляют растворителем 646. Расход на однослойное покрытие 129-178 г/м². При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Использование покрытий в зонах с умеренным климатом.
2. Использование эмали по грунтам ГФ-021, АК-070, ВЛ-02.
При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к перепаду температур (от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$); воздействию индустриального масла при температуре 100°C .

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69