

Эмали ПФ-188ЖТ (ТУ 2312-041-05015319-2002)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окрашивания железнодорожного подвижного состава, транспортных конструкций, сельхозтехники и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон. Выпускаются следующих цветов: вишневый, светло-бежевый, зеленый, светло-серый, светло-дымчатый, белый, желтый, синий, голубой, черный, а также цветов согласно каталогу RAL: светло-бежевый (RAL 1014), зеленый (RAL 6002), темно-зеленый (RAL 6028), светло-серый (RAL 7040), серый (RAL 7046), вишневый (RAL 3035), желтый (RAL 1003), синий (RAL 5010), голубой (RAL 5015), белый (RAL 9010), черный (RAL 9017) и других цветов.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет пленки	должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета, «Картотекой цвета RAL»	
	Внешний вид пленки	гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается незначительная шагрень	
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$	80-110	
	Массовая доля нелетучих веществ, % - вишневой, светло-бежевой, зеленой, светло-серой, светло-дымчатой, белой - желтой, синей, голубой, черной	57-63 54-60	
	Укрывистость высушенной пленки, $\text{г}/\text{м}^2$, не более - вишневой - остальных цветов	80 50	
	Время высыхания до степени 3, ч, не более, при температуре - $(85-90)^{\circ}\text{C}$ - $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	1,5 24	
	Стойкость к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее 48		
	Стойкость к статическому воздействию нефраса или дизельного топлива при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	12	
	ПРИМЕНЕНИЕ	Эмали наносят на поверхность пневматическим и безвоздушным распылением, кистью, распылением в электрополе. Эмали желтую, голубую и светло-дымчатую наносят на поверхность изделий струйным обливом или окунанием. Перед применением эмаль разбавляют ксилолом или сольвентом. Для окраски изделий в электрополе эмали разбавляют разбавителем РЭ-4В. Степень разбавления эмалей до рабочей вязкости не более 30%.	
	ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.		

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69