

Эмаль ХВ-785 (ГОСТ 7313-75)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для защиты в комплексном многослойном покрытии с лаком ХВ-784 предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений от воздействия агрессивных газов, кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше +60°C.
Выпускаются следующих цветов: белый, серый и другие (за исключением черной) по желанию заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ⁰ С, с	30-60
	Массовая доля нелетучих веществ, %	
	- красно-коричневой	26-30
	- остальных цветов	28-36
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ⁰ С, ч, не более	1
	Эластичность при изгибе, мм, не более	1
Адгезия пленки, баллы, не более	2	

ПРИМЕНЕНИЕ Эмали наносят распылением. При необходимости разбавляют растворителями Р-4, Р-4А. Расход на однослойное покрытие 110-170 г/м².
При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Химия, Москва, 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Эксплуатация покрытия в зонах с умеренным климатом; тропическим климатом; холодным климатом.
2. Нанесение по загрунтованному дереву.
3. Использование по грунтовкам АК-070, ВЛ-02, ХВ-050, ХС-068.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69