

Лак НЦ-5198 (ТУ 2314-033-05015319-00)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для герметизации торца оси бензонасоса автомобиля «Жигули».	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	однородная прозрачная жидкость; допускается опалесценция
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с	60-100
	Массовая доля нелетучих веществ, %	26-30
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, мин, не более	30
	Термостойкость пленки при температуре (200±2)°С, ч, не менее	2
ПРИМЕНЕНИЕ	Лак наносят на поверхность по специальной технологии.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69