

Лак ХС-76В (ТУ 6-10-1808-81)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ В комплексе с грунтовкой ХС-04 или ХС-04В и эмалью ХС-558 предназначен для защиты внутренних поверхностей резервуаров, используемых для хранения виноматериалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет и внешний вид пленки бесцветная, гладкая, глянцевая, однородная поверхность

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с 18-30

Массовая доля нелетучих веществ, % 20-26

Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более 3

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3

Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед., не менее 0,4

Адгезия пленки, баллы, не более 2

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 40

Стойкость пленки при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию 96%-ного раствора этилового спирта, ч, не менее 2

ПРИМЕНЕНИЕ Лак перед нанесением тщательно перемешивают, разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4 или Р-4А.

Лак наносят на поверхность пневмораспылением в 1-2 слоя.

Расход на однослойное покрытие 80-100 г/м².

Рекомендуемые схемы окраски:

1) 1 слой грунтовки ХС-04, 2 слоя эмали ХС-558 или ХС-558В, 1-2 слоя лака ХС-76В;

2) 1-2 слоя грунтовки ХС-04, 3 слоя лака ХС-76В.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 50 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69