

Лак ЭЦ-959 (ТУ 6-10-691-79)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для лакирования низковольтных проводов.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Условная вязкость по шариковому вискозиметру при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	120-300
	Массовая доля нелетучих веществ, %	28-34
	Термостойкость при температуре $(75 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	24
ПРИМЕНЕНИЕ	Лак наносят окунанием и по специальной технологии.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69