

Краска КФ-513 (ТУ 6-10-1158-2001)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для маркировки изделий из алюминиевых и магниевых сплавов.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет пленки	от синего до сине-фиолетового, оттенок не нормируется
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с	8-11
	Массовая доля нелетучих веществ, %	3,5-5,5
ПРИМЕНЕНИЕ	Краску наносят штампом, изготовленным из фетра или шинельного сукна. Для мытья смачивающей подушечки и штампа применяют ацетон.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69