

Краска ФЛ-59 (ТУ 6-10-1043-79)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для маркировки изделий из латуни и стали.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет пленки	черный, оттенок не нормируется
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	25-35
	Массовая доля нелетучих веществ, %	40-50
	Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до:	
	- степени 1, мин, не более	10
	- степени 3, ч, не более	24
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	6	
Стойкость маркировочного слоя к протирке уайт-спиритом или скипидаром, с, не менее	30	
ПРИМЕНЕНИЕ	Краску наносят резиновым штампом. Для мытья штампа применяют изопропиловый спирт.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69