

Эмаль АС-182 (ГОСТ 19024-79)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначена для разметки автодорог с асфальтобетонным или цементно-бетонным покрытием и аэродромов. Может так же применяться для окраски бетонных и асфальтовых полов, фасадов зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	Однородная, без морщин, потеков и посторонних включений
	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее	60
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с	80 - 120
	Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате эмали, %	48 - 64 (в зависимости от цвета)
	Степень перетира, мкм, не более	20
	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	50 - 60 (в зависимости от цвета)
	Время высыхания эмали до степени 3 при температуре 85-90°С, ч, не более	1,5
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
	Расход эмали на один слой, г/м ²	60 - 180
	Стойкость пленки при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, час, не менее	
	- воды	48
	- индустриального масла	48
	- нефраса или дизельного топлива	12
	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	1

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением тщательно перемешать, разбавить, до рабочей вязкости сольвентом, нефрасом А 120/200 или их смесью. Допускается вводить высококипящие растворители — бутилцеллозольв, растворитель АР (ароматический растворитель) в количестве до 25% от массы применяемых растворителей для улучшения розлива. Наносят на поверхность методами пневматического, безвоздушного и электростатического распыления.

ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69