

Краска АК-124 фасадная (ТУ 07506-004-103-98)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначена для защитно-декоративной окраски наружных стен зданий и сооружений, а также внутренних стен гражданских, промышленных и общественно-бытовых зданий по бетону, цементной штукатурке, кирпичу, камню, кроме путей эвакуации, во всех климатических зонах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	Ровная, однородная, матовая
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром 6 мм при температуре (20±0,5)°С, с	40 - 70
	Массовая доля нелетучих веществ, %	73 ± 4
	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	200
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	2
	Степень перетира, мкм, не более	70
	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50
	Расход эмали на один слой, г/м ²	60 - 180
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
	Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не менее	1,0
	Морозостойкость покрытия, циклы, не менее	50
	Устойчивость в воздействию переменных температур, циклы, не менее	10
	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	24

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением состав АК-027 и краску АК-124 тщательно перемешать. Температура краски должна быть не менее 15°С. Наносить на поверхность валиком, кистью или безвоздушным распылением при температуре от +40°С до -20°С в два слоя. Для первого слоя краску разбавить уайт-спиритом в количестве до 10% от массы краски. Для второго слоя краска наносится с исходной вязкостью, допускается разбавление до 5% уайт-спиритом или смесью растворителей состава: уайт-спирит 85%, сольвент 15%. Второй слой наносить не ранее чем через 16 часов.

ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 40°С до 40°С в закрытых складских помещениях, исключив попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69