

# Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 (ГОСТ 28196-89)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Предназначена для внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов), по старым покрытиям, а также в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты). Краска применяется для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей внутри помещений.			
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Внешний вид	После высыхания краска образует белую плёнку с ровной, однородной матовой поверхностью			
Массовая доля нелетучих веществ, %	53 - 59			
Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром 4мм, при $(20\pm0,5)^\circ\text{C}$ , с, не менее	30			
Укрывистость высущенной плёнки г/м <sup>2</sup> , не более	120			
Стойкость плёнки к статистическому воздействию воды при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ , не менее	12			
Морозостойкость краски, циклы, не менее	5			
Степень перетира, мкм, не более	30			
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ , не более	1			
pH краски	6,8 - 8,2			
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Перед применением в случае замораживания краску следует разморозить при комнатной температуре, перемешать до получения однородной массы и при необходимости разбавить водой до вязкости 20-30 с при нанесении пневмопараспылителем и 40-80 с по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при нанесении кистью или валиком. Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком, краскораспылителем в два слоя с сушкой каждого слоя в течение 1ч при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ . Расход краски на один слой – 110-150 г/м <sup>2</sup> . Расход краски зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. Допускается подколеровка краски водными пигментными пастами. Срок службы покрытия, состоящего из 2-х слоев краски, не менее - 5 лет.			
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше $+5^\circ\text{C}$ . Допускается хранение краски при температуре до минус $40^\circ\text{C}$ , но не более 1 месяца. Гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления.			
BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.				
Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.				

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



МОСКВА  
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНЕ  
+7 863 261 84 69