

Грунтовка ХС-010 (ТУ 2313-001-80225865-2008)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Применяется для защиты металлоконструкций и различного оборудования, эксплуатирующихся в условиях воздействия кислот, щелочей, агрессивных газов и других химически активных веществ, температура которых не более 60°C. Грунтовка ХС-010 не используется как самостоятельное покрытие. Она служит основой, на которую впоследствии наносится эмаль или же лак.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %		32 - 37
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с		не менее 20
Степень перетира, мкм, не более		50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более		1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более		1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1А, см, не менее		50
Стойкость комплексного покрытия к статическому воздействию при температуре (60±2)°С, ч, не менее		
- 25%-ой азотной кислоты		12
- 25%-ой серной кислоты		12
- 25%-ой соляной кислоты		24
- 25%-ой гидроокиси натрия		12
Адгезия покрытия, баллы, не более		2
Стойкость комплексного покрытия к статическому воздействию бензина (нефраса) при температуре (20±2)°С, ч, не менее		24

ПРИМЕНЕНИЕ Грунтовка ХС-010 используется в комплексном покрытии с эмалью ХС-75У в 2 слоя и лаком ХС-76 в 1 слой. Толщина высохшего комплексного покрытия должна быть 85-110 мкм. Возможно использование ХС-010 и с другими эмалями типа ХС, ХВ. Разбавление грунтовки до рабочей вязкости производят растворителем Р-4 или Р-4А. Грунтовка наносится на предварительно очищенную и обезжиренную (ацетоном или растворителем Р-4) поверхность при температуре от минус 10°C до 30°C пневматическим распылением, допускается нанесение методом безвоздушного распыления без нагрева.

ХРАНЕНИЕ Хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до 40°C. Беречь от прямых солнечных лучей.

УПАКОВКА Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.

Металлические барабаны вместимостью 55л.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.52
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69