

# Лак БТ-577 (ГОСТ 5631-79)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности при непродолжительном их хранении и транспортировке (6 месяцев в умеренном климате по ГОСТ 6992-68 для однослойного покрытия), а также для изготовления алюминиевой краски.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Внешний вид пленки	Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная, оттенок не нормируется
	Массовая доля нелетучих веществ, %	39 ± 2
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при температуре (20±2)°С, с	18 - 35
	Время высыхания пленки до степени 3	
	- при температуре (20±2) °С, ч, не более	24
	- при температуре 100 - 110 °С, мин, не более	20
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее	0,20
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	48
	Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при (20±2)°С, ч, не менее	3

**ПРИМЕНЕНИЕ** Представляет собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива. Наносят на поверхность краскораспылителем, кистью, наливом или окунанием. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании лака на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Беречь от детей! Беречь от огня!

**ХРАНЕНИЕ** Хранить в сухом не отапливаемом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от электрических приборов, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.

**УПАКОВКА** Металлические барабаны вместимостью 55л.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69