

Эмаль НЦ-25 (ГОСТ 5406-84, ГОСТ Р 51691)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначается для окрашивания предварительно загрунтованных металлических поверхностей, деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых внутри помещений. Представляет собой суспензию СВП (пигмент, развальцованный с нитроцеллюлозой, пластификатором и диспергатором) или суспензию пигментов в растворе нитроцеллюлозы и других смол в смеси летучих органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид покрытия	Гладкая, однородная, без морщин и посторонних включений
	Массовая доля нелетучих веществ, %	
	- белой, слоновая кость	33 - 39
	- черной	21 - 27
	- красной	27 - 33
	- остальных цветов	29 - 35
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с	45 - 145
	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	
	- для светлых тонов	50 - 120
	- для темных тонов	20 - 100
	Блеск пленки, %, не менее	50
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более,	1
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. не менее	0,2

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением эмаль тщательно размешивают и в случае необходимости разбавляют растворителем 645 и 646. Наносят на поверхность методами распыления, при окрашивании небольших поверхностей допускается нанесение кистью или валиком. Не допускается окрашивание поверхностей по масляной краске. Расход эмали на 1 м² - 100 - 150 г.

ХРАНЕНИЕ Хранить в закрытых помещениях, в герметичной таре, предохраняя от воздействия солнечных лучей и огня. Допускается расслоение, образование осадка и плёнки, и уменьшение вязкости при хранении.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69