

VICOAT® Anticor 101 Грунт-эмаль
ТУ 2312-073-18777143-15

Описание	Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль – представляет собой суспензию пигментов, функциональных наполнителей и добавок в пленкообразующем веществе на основе модифицированного алкида, сочетающая свойства грунтовки, эмали и ингибитора коррозии																															
Информация о продукции	Грунт-эмаль предназначена для антикоррозионной защиты стальных поверхностей металлоконструкций применяемых в гражданском, коммерческом и промышленном строительстве, при производстве сельхозтехники, ж/д транспорта и прочих транспортных средств различного назначения с повышенными требованиями к защитно-декоративным свойствам и времени высыхания в атмосферных условиях, совмещает в себе свойства ингибитора коррозии, грунта и эмали. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия для защиты металлических поверхностей от коррозии и ржавчины..																															
Области применения	<p>Для защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в гражданском и промышленном строительстве • металлических деталей машин и механизмов, оборудования • антенно-мачтовых сооружений • надводной части судов и судовых надстроек • и других промышленных конструкций 																															
Свойства материала	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет по каталогу RAL • Быстросохнущее покрытие • Высокие эксплуатационные свойства • Высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета • Высокая технологичность и простота нанесения • Ремонтопригодность, время перекрытия неограниченно • Нанесение по остаткам ржавчины и старого покрытия 																															
Технические характеристики	<table border="1"> <tr> <td>Внешний вид</td> <td colspan="3">Покрытие матовое, полуматовое</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td colspan="3">По каталогу RAL</td> </tr> <tr> <td>Доля нелетучих веществ, %</td> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> • По массе 50-65 • По объему 52±2 </td> </tr> <tr> <td>Плотность, г/см³</td> <td colspan="3">1,25</td> </tr> <tr> <td>Теоретический расход на один слой</td> <td colspan="3">75 г/м² (13,3 м²/л) для 40 мкм</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая толщина одного слоя</td> <td colspan="3">40-50 мкм- при нанесении от 5°C до 30°C</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемое количество слоев</td> <td colspan="3">2</td> </tr> </table>				Внешний вид	Покрытие матовое, полуматовое			Цвет	По каталогу RAL			Доля нелетучих веществ, %	<ul style="list-style-type: none"> • По массе 50-65 • По объему 52±2 			Плотность, г/см ³	1,25			Теоретический расход на один слой	75 г/м ² (13,3 м ² /л) для 40 мкм			Рекомендуемая толщина одного слоя	40-50 мкм- при нанесении от 5°C до 30°C			Рекомендуемое количество слоев	2		
Внешний вид	Покрытие матовое, полуматовое																															
Цвет	По каталогу RAL																															
Доля нелетучих веществ, %	<ul style="list-style-type: none"> • По массе 50-65 • По объему 52±2 																															
Плотность, г/см ³	1,25																															
Теоретический расход на один слой	75 г/м ² (13,3 м ² /л) для 40 мкм																															
Рекомендуемая толщина одного слоя	40-50 мкм- при нанесении от 5°C до 30°C																															
Рекомендуемое количество слоев	2																															
Нанесение	<ul style="list-style-type: none"> • Обезжирить поверхность до первой степени. ГОСТ 9.402 • Очистить от окислы, ржавчины и следов старой краски абразивоструйным методом до степени не ниже Sa2 • Механическим способом до степени не ниже St2 ISO 8501-01-1988 • Допускается наличие на поверхности плотнотеряющихся остатков старых покрытий и ржавчины до 10 мкм 																															
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить пыль • Температура нанесения от 5° до 35° • Относительная влажность не более 85 % • Отсутствие осадков • Температура поверхности должна быть выше точки росы воздуха не менее чем на 3°C 																															
Условия нанесения																																
Способы нанесения	<table border="1"> <tr> <td>Безвоздушное распыление</td> <td colspan="3">Диаметр сопла 0,43-0,53 мм (0,017-0,021 дюйма) Давление 12-15 МПа (120-150 бар) Разбавление растворителем Bi-Solv 1203 не более 10% от массы</td> </tr> <tr> <td>Пневматическое распыление</td> <td colspan="3">Диаметр сопла 1,5-2,2 мм Давление 0,3-0,4 МПа (3-4 бар) Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 не более 10 % от массы</td> </tr> <tr> <td>Кисть, валик</td> <td colspan="3">Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 не более 10 % от массы</td> </tr> <tr> <td>Очистка инструмента</td> <td colspan="3">Bi-Solv 1202, 646.</td> </tr> </table>				Безвоздушное распыление	Диаметр сопла 0,43-0,53 мм (0,017-0,021 дюйма) Давление 12-15 МПа (120-150 бар) Разбавление растворителем Bi-Solv 1203 не более 10% от массы			Пневматическое распыление	Диаметр сопла 1,5-2,2 мм Давление 0,3-0,4 МПа (3-4 бар) Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 не более 10 % от массы			Кисть, валик	Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 не более 10 % от массы			Очистка инструмента	Bi-Solv 1202, 646.														
Безвоздушное распыление	Диаметр сопла 0,43-0,53 мм (0,017-0,021 дюйма) Давление 12-15 МПа (120-150 бар) Разбавление растворителем Bi-Solv 1203 не более 10% от массы																															
Пневматическое распыление	Диаметр сопла 1,5-2,2 мм Давление 0,3-0,4 МПа (3-4 бар) Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 не более 10 % от массы																															
Кисть, валик	Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 не более 10 % от массы																															
Очистка инструмента	Bi-Solv 1202, 646.																															
Межслойная сушка	<table border="1"> <tr> <td>Температура воздуха °C</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Время сушки (40мкм) до перекрытия, час</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>				Температура воздуха °C	30	20	10	5	Время сушки (40мкм) до перекрытия, час	1	2	3	4																		
Температура воздуха °C	30	20	10	5																												
Время сушки (40мкм) до перекрытия, час	1	2	3	4																												
Хранение	При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления																															
Замечание	Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.																															