

Эмали МС-17 различных цветов (ТУ 6-10-1012-97)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий. Желто-коричневая предназначена для покрытий изделий ходовой системы тракторов. Выпускается следующих цветов: черный, светло-серый, желто-коричневый.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет пленки	по образцу
	Внешний вид	однородная ровная поверхность
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	
	- черной	35
	- светло-серой, желто-коричневой	40
	Массовая доля нелетучих веществ, %	
	- черной	37-43
	- светло-серой, желто-коричневой	53-59
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, мин, не более	30
	Прочность пленки при ударе, см, не менее	
	- черной	30
	Твердость пленки по маятниковому прибору	
	- М-3, усл. ед., не менее	0,35
- ТМЛ (маятник А) отн. ед., не менее	0,2	
Блеск пленки, %, не менее		
- черной	35	
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее		
- светло-серой	24	
Адгезия, баллы, не более	2	
ПРИМЕНЕНИЕ	Перед применением в эмали вводят сиккатив НФ-1 или сиккатив ЖК-1 в количестве 1,5-2% от веса эмали. Эмали наносят на поверхность распылением, окутанием, наливом. При необходимости эмали разбавляют ксилолом или сольвентом. При электростатическом распылении растворитель подбирается потребителем эмали. Расход на однослойное покрытие 68-81 г/м ² (в зависимости от цвета). При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ: 1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом под навесом и внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. 2. Нанесение по грунтовкам АК-070, ГФ-021, ВЛ-02. При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к минеральным маслам, воде, воздействию переменных температур.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения для эмали: черной и желто-коричневой - 6 месяцев со дня изготовления; светло-серой - 3 месяца со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69