

Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
Выпускаются следующих цветов: белый, голубой, желтый, зеленый, светло-бежевый, светло-серый, серый, фисташковый, черный, красный, темно-серый, красно-оранжевый, вишневый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид пленки	гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагреня
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с	
- черной, красной, вишневой	60-100
- остальных цветов	80-120
Массовая доля нелетучих веществ, %	
- белой	62-68
- светло-бежевой, голубой, фисташковой, серой, темно-серой	60-66
- зеленой, желтой, красно-оранжевой	64-70
- светло-серой	57-63
- черной	49-55
- красной, вишневой	52-58
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24
- красной, вишневой	48
Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию, не менее	
- воды, ч	2
- 0,5%-го раствора моющего средства, мин	15
Блеск пленки, %, не менее	50

ПРИМЕНЕНИЕ

Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50 до $+60^\circ\text{C}$.
Эмаль наносят распылением, кистью, окунанием, струйным обливом.
При необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром или их смесью в соотношении 1:1 (по массе). Расход на однослойное покрытие $100-180 \text{ г/м}^2$.
При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) **ДОПУСКАЕТСЯ**:
1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом; сухим и влажным тропическим климатом.
2. Использование эмали по грунтовкам: ГФ-021, АК-070, МС-067, ВЛ-02 (с алюминиевой пудрой).

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Металлические барабаны объемом 55 литров, металлические банки объемом 1 и 3 литра.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69