

Лак НЦ-218 (ГОСТ 4976-83)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой.
Покрытие лака устойчиво к изменению температуры от -12°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид лака	прозрачный однородный раствор
	Внешний вид пленки	глянцевое ровное прозрачное однородное покрытие без пузырей и механических включений
	Цвет лака по йодометрической шкале, мг $\text{I}_2/100 \text{ см}^3$, не темнее	20
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	50-85
	Массовая доля нелетучих веществ, %	30-34
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	0,75
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	15
	Твердость пленки по маятниковому прибору - М-3, усл. ед., не менее - ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,5 0,2
	Блеск пленки, %, не менее	60
	Условная светостойкость пленки, ч, не менее	2

ПРИМЕНЕНИЕ Лак наносят на поверхность распылением, наливом или тампоном по технологии нанесения мебельных комбинатов.
При необходимости разбавляют растворителем 646, разбавителем РМЛ.
Расход на однослойное покрытие $100-120 \text{ г/м}^2$.
При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Химия, Москва, 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Допускается использование лака в комплексе с грунтовками НЦ-0135, ГФ-032, ПФ-020, ПФ-0142, ГФ-0119, НЦ-0205, без грунтовок.
2. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным и холодным климатом.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров, банки объемом 3 и 1 литр.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69