

Лак ПФ-283 (ГОСТ 5470-75)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Внешний вид пленки лака однородная прозрачная без посторонних включений

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с 40-60

Массовая доля нелетучих веществ, % 48-52

Время высыхания до степени 3, ч, не более
- при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 36
- при температуре $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 3

Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее 8

ПРИМЕНЕНИЕ Лак наносят кистью или краскораспылителем. Лак разбавляют ксилолом, сольвентом, скипидаром или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Расход на однослойное покрытие 70-75 г/м².

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров, банки объемом 3 литра.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69