

# Лак ЭП-2178 (ТУ 2311-006-05015319-2002)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	При ремонтных работах по лакированию поверхностей, покрытых ранее карбамидными, эпоксидными, нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками.	
	Внешний вид лака	прозрачная однородная жидкость без механических включений
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет лака по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не темнее	60
	Внешний вид покрытия	покрытие должно быть ровным, гладким, прозрачным без механических включений
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) <sup>0</sup> С, с, не менее	40-100
	Массовая доля нелетучих веществ, %	26-32
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) <sup>0</sup> С, ч, не более	1
	Твердость пленки по маятниковому прибору - М-3, усл. ед., не менее - ТМЛ (маятник А) отн. ед, не менее	0,45 не нормируется, определение обязательно
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) <sup>0</sup> С, ч, не менее	8
	Блеск пленки, %, не менее	50
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Лак наносят на поверхность кистью. Перед применением лак тщательно перемешивают и фильтруют через несколько слоев марли. При необходимости лак разбавляют растворителем 646.	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
<b>УПАКОВКА</b>	Металлические барабаны объемом 55 литров, банки объемом 3 литра.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69