

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (ГОСТ 25129-82)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.
Пленка грунтовки устойчива к изменению температур от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки	красно-коричневый, оттенок не нормируется
Внешний вид пленки	ровная, однородная, матовая или полуглянцевая
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	45
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60
Время высыхания до степени 3, не более при температуре $(105 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, мин при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч	35 24
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее	0,35
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость пленки к действию нитроэмали	пленка нитроэмали, нанесенная на грунтовку не отслаивается, не сморщивается, не растрескивается

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовку наносят пневматическим безвоздушным распылением, распылением в электрополе, струйным обливом, окунанием, кистью.
При необходимости разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в отношении 1:1; при окраске распылением в электрополе разбавляют разбавителем РЭ-4В.
Расход на однослойное покрытие: 100-120 г/м².
При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Москва. Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом на открытом воздухе.
2. Использование грунтовок под эмали АС, ГФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ, ПФ.
При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к минеральным маслам и смазкам.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Металлические барабаны объемом 55 литров, банки объемом 3 и 1 литр.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69