

# Олифа оксидированная (ТУ 2318-010-05015319-98)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для изготовления и разведения густотертых красок, а также в качестве самостоятельного материала для малярных работ.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не темнее	400
	Прозрачность после отстаивания в течение 24 часов при температуре (20±2) <sup>0</sup> С	полная
	Отстой, % (по объему), не более	1
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) <sup>0</sup> С, с	26-32
	Массовая доля нелетучих веществ, %	78-82
	Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,900-0,930
	Кислотное число, мг КОН/г (на раствор), не более	6
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) <sup>0</sup> С, ч, не более	24
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Олифа оксидированная и краски, приготовленные с ее применением, предназначены для наружных и внутренних отделочных работ. Расход на однослойное покрытие при нанесении кистью 100-110 г/м <sup>2</sup> .	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
<b>УПАКОВКА</b>	Металлические барабаны объемом 55 литров, банки объемом 3 литра.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69