

# Грунтовки АК-070, АК-070М (ГОСТ 25718-83)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей.  
Грунтовки обладают высокими адгезионными свойствами; покрытие в тонком слое обеспечивает высокую атмосферостойкость, термостойкость и механическую прочность пленки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки	желтый оттенок не нормируется	
Внешний вид пленки	ровная однородная без посторонних включений	
	АК-070	АК-070М
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с	13-20	60-130
Массовая доля нелетучих веществ %	13,5-16,0	33-39
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	0,5	0,5
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), усл. ед., не менее	0,4	0,4
Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее	50	50

### ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовку наносят на поверхность распылением или кистью. При необходимости разбавляют растворителем 648 или Р-5А. Расход на однослойное покрытие 115-153 г/м<sup>2</sup>. При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Химия, Москва, 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:

1. Нанесение по черным металлам, коррозионно-стойкой стали, кадмированной стали, оцинкованной стали, кадмированной стали, оцинкованной стали, медным, алюминиевым, магниевым, титановым сплавам.
2. Эксплуатация покрытия в зонах с умеренным климатом; сухим и влажным тропическим климатом; холодным климатом.
3. Использование под эмали ХВ, АС, АК, ЭП, ПФ, НЦ, ХС, МЛ.

При этом обеспечивается стойкость систем покрытия к пресной воде и ее парам; морской воде; минеральным маслам и смазкам; бензину, керосину и другим нефтепродуктам; при воздействии агрессивных газов; растворам кислот и солей; растворам щелочей и основных солей; растворам нейтральных солей; при воздействии электрического тока.

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

### УПАКОВКА

Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69