

# Грунтовка ФЛ-03 К (ГОСТ 9109-81)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Предназначается для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет пленки	коричневый, оттенок не нормируется
	Внешний вид пленки	ровная однородная, матовая или полуматовая или полуглянцевая
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с	40
	Массовая доля нелетучих веществ %	58-64
	Время высыхания до степени 3	
	- при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более	8
	- при температуре $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ , мин, не более	35
	Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее	
	- после высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	
	- - типа М-3	0,36
	- - типа ТМЛ (маятник А)	0,20
	- после высыхания при температуре $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$	
	- - типа М-3	0,5
	- - типа ТМЛ (маятник А)	0,3
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	
Адгезия пленки, баллы, не более	1	
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее		
- 3%-ного раствора хлористого натрия	24	
- промышленного масла	72	
Способность покрытия шлифоваться	покрытие при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не "засаливать" шкурку	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Перед применением в грунтовку вводят сиккатив НФ-1 или ЖК-1 в количестве не более 4% от массы грунтовки. Грунтовку наносят на поверхность методом распыления, окунанием или кистью. Допускается наносить грунтовку методом струйного облива. До рабочей вязкости грунтовку разбавляют сольвентом, ксилолом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом по массе 1:1. Для окраски изделий в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В. Применяют грунтовку с вязкостью не менее 100 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
<b>УПАКОВКА</b>	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69