

Грунтовка ЭП-0199 (ТУ 2310-001-96028960-2009)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для применения в комплексных системах химстойких лакокрасочных покрытий для грунтования прокорродировавших поверхностей черных металлов, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами и щелочами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна быть ровной, однородной
	Условная вязкость грунтовки по вискозиметру типа ВЗ-4 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с	40 - 150
	Массовая доля нелетучих веществ основы, %	65 - 69
	Время высыхания до степени 3 - при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	24
	- при температуре $(120 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	1
	Стойкость пленки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ - к статическому воздействию воды, ч, не менее	96
	- 5%-ному раствору серной кислоты	30
	Жизнеспособность, ч., не менее	2

ПРИМЕНЕНИЕ С поверхности должны быть удалены верхние рыхлые слои ржавчины, остатки старой плохо держащейся краски, жировые и другие загрязнения. Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать. Перед нанесением грунтовку разбавляют растворителем РП до рабочей вязкости, зависящей от способа нанесения. Вязкость грунтовки весьма чувствительна к добавкам растворителя, поэтому его требуется, как правило, не более 10% от веса грунтовки. За 30 минут до применения добавляют отвердитель.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА На 50 кг основы грунтовки ЭП-0199 - 4,5 кг отвердителя АФ-2Р.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69