

Эмали КО-174 различных цветов (ТУ 6-02-576-87)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для создания атмосферостойких декоративных покрытий изделий из бетона, асбоцемента, а также для отделки наружных элементов зданий и сооружений.
Выпускаются следующих цветов: белый, бежевый, голубой, желтый, темно-коричневый, серый, бирюзовый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	однородная полуматовая или матовая пленка
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	15-25
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	29
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	2
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	24

ПРИМЕНЕНИЕ Эмаль наносят на поверхность распылением, валиком, кистью.
При необходимости разбавляют растворителем Р-5А.
Расход на однослойное покрытие, полученное при нанесении краскораспылителем 120-180 г/м², в зависимости от цвета.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69