

Эмали МЛ-158 различных цветов (ТУ 6-10-1096-76)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей. Выпускаются следующих цветов: белый, светло-бежевый, темно-бежевый, голубой, зелено-голубой, серо-голубой, серо-бежевый, серо-зеленый, светло-серый, серый, черный, а также цвет слоновой кости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность с характерным внешним видом, напоминающим шагреньевую кожу
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	80-110
	Массовая доля нелетучих веществ, % - черной - остальных цветов	54-60 61-69
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(130 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, мин, не более	60
	Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее - воды - минерального масла - бензина	24 24 4

ПРИМЕНЕНИЕ Эмаль наносят на поверхность распылением по специальной технологии. Перед применением разбавляют толуолом. Расход на однослойное покрытие, полученное пневматическим распылением, 85-115 г/м² (в зависимости от цвета). При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:
1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом; тропическим климатом под навесом.
2. Нанесение по грунтовкам АК-070, ВЛ-02 (с алюминиевой пудрой), ГФ-021. При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к минеральным маслам и смазкам.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69