

# Эмаль НЦ-1200 защитная (ТУ 2314-017-05015319-98)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для окраски металлических поверхностей.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Внешний вид пленки	гладкая ровная без оспин, морщин и посторонних включений
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с	45-60
	Массовая доля нелетучих веществ, %	22,5-27,0
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	3
	Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее	24
	Укрывистость высушенной пленки, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	40
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Эмаль наносят на поверхность распылением, кистью. При необходимости разбавляют растворителем 646. Расход на однослойное покрытие 170-204 <math>\text{г}/\text{м}^2</math>. При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой ("Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование" изд. Москва, Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом.</li><li>2. Использование эмали по грунтовкам: ГФ-021, ВЛ-02, АК-070.</li></ol> <p>При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к статическому воздействию воды; пушечной смазки (<math>60^{\circ}\text{C}</math>).</p>	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
<b>УПАКОВКА</b>	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,  
e-mail: [info@binagroup.ru](mailto:info@binagroup.ru)

МОСКВА  
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69