

Лак АК-578 "Т" (ТУ 6-10-1171-99)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для нанесения покрывной пленки на керамическую декалькоманию для более простого и легкого переноса рисунков на изделия из керамики.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид лака	вязкая, прозрачная жидкость от бесцветного до слегка желтого цвета без механических примесей; допускается незначительная опалесценция
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	140-180
	Массовая доля нелетучих веществ, %	27-32
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, мин, не более	3
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
ПРИМЕНЕНИЕ	Наносят на поверхность с помощью трафарета. При необходимости разбавляют бутилацетатом.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69