

Лак МЧ-52 (ТУ 6-10-767-80)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для покрытия лыж и для отделки изделий из древесины и древесных материалов.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид лака	прозрачная жидкость без посторонних примесей и механических включений; допускается небольшая опалесценция
	Внешний вид пленки	ровная гладкая поверхность без морщин и оспин
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с	60-80
	Массовая доля нелетучих веществ, %	46-50
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин, не более	20
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Твердость пленки по маятниковому прибору - М-3, усл. ед., не менее - ТМЛ, отн. ед., не менее	0,6 0,3
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	8
	Удельное объемное электрическое сопротивление лака, Ом/см	$1 \times 10^6 - 1 \times 10^8$
	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	2
	Устойчивость пленки к воздействию переменных температур, циклы, не менее	12
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Лак наносят на поверхность пневматическим распылением или распылением в электрическом поле.</p> <p>Перед применением лак МЧ-52 смешивают с кислотным отвердителем в соотношении 93 массовых частей лака и 7 массовых частей отвердителя. Смешанный с отвердителем лак должен быть использован в течение 10 часов</p> <p>При нанесении пневматическим распылением лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем РКБ-2. При нанесении лака в электрическом поле высокого напряжения лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем РЭ-4В или РЭ-1В.</p> <p>Расход на однослойное покрытие 70-85 г/м².</p> <p>При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Химия, Москва, 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Эксплуатация покрытия в зонах с умеренным климатом; тропическим климатом; холодным климатом.2. Использование по грунтовке НЦ-0135.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69