

Краска АК-139 (ТУ 2313-011-05015319-97)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначается для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет и внешний вид пленки	после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью
	Внешний вид краски	должен быть в пределах допусковых отклонений, установленных утвержденными образцами
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	50-80
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	60
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	8
	Укрывистость высушенной пленки $\text{г}/\text{м}^2$, не более: - для белой - для цветных	160 150
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	24
ПРИМЕНЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешивают. Разбавление краски до рабочей вязкости производят уайт-спиритом. Наносят на сухую предварительно очищенную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Расход на однослойное покрытие методом пневматического распыления 115-150 $\text{г}/\text{м}^2$.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69