

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Краска применяется во всех климатических зонах России для нанесения дорожной разметки по ГОСТ Р 51256 строящихся и эксплуатируемых автомобильных дорог, дорожных знаков, взлетно-посадочных полос аэродромов с асфальтовым, бетонным, цементно-бетонным, асфальтобетонным покрытием. Краска используется также для окраски бордюров, тротуаров, бетонных полов и площадок.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет пленки краски	белый, должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета
	Внешний вид пленки	ровная однородная матовая поверхность
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	68
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с	75-140
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не более	30
	Степень перетира, мкм, не более	110
	Укрывистость высушенной пленки $\text{г}/\text{м}^2$, не более	350
	Адгезия пленки, баллы, не более	2
	Прочность пленки к истиранию, $\text{кг}/\text{мкм}$, не менее	1,7
	Стойкость пленки к статическому воздействию, ч: - 3%-ного раствора хлористого натрия, не менее - воды, не менее	48 48
	Белизна, %, не менее	75
	Коэффициент сцепления (мокрый), усл.ед., не менее	0,3
	Коэффициент яркости, %, не менее	60
	Коэффициент световозвращения для ночных условий, $\text{мкд лк}^{-1}\cdot\text{м}^{-2}$, не менее - при сухом покрытии - при дожде и мокром покрытии	300 50
	Седиментация, %, не более	10
	Водопоглощение, %, не более	1,5
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Перед применением краску необходимо тщательно перемешать до однородного состояния, при необходимости разбавить растворителем Р-4, толуолом, ксилолом или бутилацетатом в количестве не более 10% от массы краски, профильтровать через сетку N 01-02 или 2 слоя марли.</p> <p>Наносят разбрызгиванием с помощью разметочно-маркировочных машин; при разметке небольших площадей - кистью или валиком.</p> <p>Условия нанесения: температура воздуха $6-40^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха не выше 85%, температура дорожного покрытия $5-50^\circ\text{C}$.</p> <p>Выдержка до начала эксплуатации (время высыхания краски) - 25-30 мин при температуре $15-30^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 70%. При неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.</p>	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69