

Клей БФ-6 (ГОСТ 12172-74)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Представляет собой спиртовой раствор поливинилацетата с резольными фенолоформальдегидными смолами.
Применяется для склеивания тканей и обработке микротравм в медицине.
Не подвержен гниению и коррозионным воздействиям. Стоек к воздействию атмосферных воздействий, воды, масел, бензина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менее 55

Массовая доля нелетучих веществ, % 15-19

ХРАНЕНИЕ

Допускается нарастание вязкости клея при транспортировании и хранении в условиях минусовых температур. Перед использованием такого клея его необходимо выдержать при температуре 25°C не менее 3 суток. Принудительный разогрев выше 25°C запрещается.

Гарантийный срок хранения 8 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Металлические барабаны объемом 55 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69