

Пластификатор дибутилсебацнат (ГОСТ 8728-88)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ди-н-бутиловый эфир себаценовой кислоты - малолетучая высококипящая жидкость, практически не растворима в воде, при обычных условиях устойчива к гидролизу и к воздействию кислорода воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ Для пластификации поливинилхлорида и его сополимеров, поливинилбутираля, простых и сложных эфиров целлюлозы, полистирола, полиакрилатов, каучуков. Разрешен к применению в полимерных пленках для упаковки пищевых продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	прозрачная жидкость без механических примесей
	Цветность по платиново-кобальтовой шкале, единицы Хазена, не более	50
	Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³	0,934-0,938
	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,04
	Число омыления, мг КОН/г	354-359
	Температура вспышки, ⁰ С, не ниже	183
	Стабильность при сплавлении с поливинилбутиралем	соответствует требованиям

ПРИМЕНЕНИЕ Работу с пластификатором проводить с использованием средств индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 10 мг/м³.

ХРАНЕНИЕ В герметично закрытой таре, обеспечивающей защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления, упакованных в бочки и стеклянные бутылки - 1 год со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические бочки из алюминия или нержавеющей стали.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, изготавливаемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69