

Лак ПФ-231 (ТУ 3211-10-02955826-01)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Применяется для покрытия изделий из древесины, деревянных и паркетных полов, в том числе окрашенных масляными красками, эмалями и антисептическими средствами, а также металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Плотность при $t_0 + 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, г/см ³	0,92
	Блеск покрытия, % не менее	60
	Сухой остаток, %	48-52
	Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр 4 мм), с	40-60
	Расход на 1 слой, м ² /кг	13,5-14,5
	Время высыхания при $t_0 + 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и влажности 70%, часов, не более (каждый слой)	24
	Фактическое отверждение, час	48
	Полное отверждение, сутки	5

ПРИМЕНЕНИЕ Тщательно перемешивается, разбавляется до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или их смесью с уайт-спиритом. . Нанесение: кисть, валик, пневматическое распыление. Новые деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10-20%, затем покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя.

ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА Фасовка, кг — 0,8, 1,8, 2,4. Возможна поставка лака в крупной фасовке (25, 50, 200 кг.).

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69

Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52
e-mail: info@binagroup.ru