

Эмаль ПФ-1145 (ТУ 2312-074-05034239-95)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначена для окраски наружных металлических поверхностей палуб судов неограниченного района плавания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид покрытия	Матовое или полуматовое
	Цвет покрытия	тёмно-зелёный или красно-коричневый
	Доля нелетучих компонентов, %	
	- по массе	63 - 69
	- по объёму	48 - 52
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	6
	Теоретический расход на один слой, г/м ²	60 - 75
	Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм	24 - 30
	Рекомендуемое количество слоев	2

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением тщательно перемешать до однородной массы и, при необходимости разбавить до рабочей вязкости ксилолом или сольвентом, а также уайт-спиритом в количестве не более 12% от массы эмали. Методы нанесения - пневматическим и безвоздушным распылением, кистью, валиком.

ХРАНЕНИЕ Хранить в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20 °С.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69